



# 雅涂科技（张家港）有限公司

YATOO TECHNOLOGY (ZHANGJIAGANG) CO.,LTD.

## 产品介绍：

RB3500 系列是聚酯树脂的支链型结构和空间结构的完美搭配，达到了光泽保持性，色彩鲜艳，施工性和加工性等各项性能，其卓越品质和优异外观得到了国内外诸多建筑工程案例的验证，优异的性能完全满足或超过了《建筑幕墙用氟碳铝单板制品 JG/T 331-2011》和《建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2008》等国标要求。

## 产品特性：

装饰性---色彩丰富,饱满,优良的装饰性和稳定的色彩表现力。

涂膜性能---可做高光，优秀的附着力。

柔韧性---良好的柔韧性和可加工性。

耐候性---优异的耐候性和光泽保持率。

耐化学性---优秀的耐酸，耐碱性能。

## 推荐用途：

适用于主要应用在阳光直射的外墙建筑等。

## 技术指标：

测试项目	两涂两烤	三涂三烤
膜厚, $\mu\text{m}$	9+17~20	9+17~20+10~14
配套底漆	590F	590F
T-bend	2~3T	2~3T
百格	0级	0级
耐湿热	1,000 小时	1,000 小时
中性盐雾	1,000 小时	1,000 小时
耐酸性,5%硫酸	$\geq 24$ 小时	$\geq 24$ 小时
耐碱性,5%烧碱	$\geq 24$ 小时	$\geq 24$ 小时
QUVB 老化数据	1000 小时	1000 小时



# 雅涂科技（张家港）有限公司

YATOO TECHNOLOGY (ZHANGJIAGANG) CO.,LTD.

## 施工应用：

推荐膜厚：底漆：9-12 $\mu\text{m}$ ；

面漆：16-20 $\mu\text{m}$ ；

清漆：10~14 $\mu\text{m}$ ；

推荐烘烤条件：底漆：210~224 $^{\circ}\text{C}$ \*30-60s；

面漆：224~232 $^{\circ}\text{C}$ \*40-90s；

清漆：224~232 $^{\circ}\text{C}$ \*40-90s；

\*保持板温达到 PMT 时间 5~10 秒

## 包装、贮存

### 包装规格

底漆：55 加仑大口桶

面漆：55 加仑大口桶

稀释剂：53 加仑小口镀锌桶

### 贮存

-5~35 $^{\circ}\text{C}$ ，密封贮存于阴凉干燥处，防止日光直接照射，并应隔绝火源，远离热源。

有效期：6 个月。（超过保质期应按标准经检验确认，若合格可继续使用）