



# 雅涂科技（张家港）有限公司

YATOO TECHNOLOGY (ZHANGJIAGANG) CO.,LTD.

## 产品介绍：

RB20 系列是通过对聚酯树脂的线型结构和空间结构的完美搭配，达到了光泽保持性，色彩鲜艳，施工性和加工性等各项性能，其卓越品质和优异外观得到了国内外诸多建筑工程案例的验证，优异的性能完全满足或超过了《建筑幕墙用氟碳铝单板制品 JG/T 331-2011》和《建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016》等国标要求。

## 产品特性：

装饰性---优良的装饰性和稳定的色彩表现力。

涂膜性能---可做高光，优秀的附着力。

柔韧性---良好的柔韧性和可加工性，也可做压花板等。

高 DOI 值---典型的高透性产品，高光黑色尤为突出。

耐溶剂性---机擦 200 来回以上，不失光，无擦拭痕迹。

## 推荐用途：

适用于主要应用在装饰内墙，铝塑板，天花板，外墙建筑等。

## 技术指标：

测试项目	单涂单烤	两涂两烤
膜厚, $\mu\text{m}$	16~20	9+16~20
主树脂	R-2028	R-2028
T-bend	$\leq 2T$	$\leq 2T$
百格	0 级	0 级
冲击	0 级	0 级
耐沸水	98°C*2 小时, 0 级	98°C*2 小时, 0 级
耐湿热	1,000 小时	1,000 小时
盐雾	1,000 小时	1,000 小时



# 雅涂科技（张家港）有限公司

YATOO TECHNOLOGY (ZHANGJIAGANG) CO.,LTD.

## 施工应用：

推荐膜厚：底漆：9-12 $\mu\text{m}$ ；

面漆：16-20 $\mu\text{m}$ ；

推荐烘烤条件：底漆：210~224 $^{\circ}\text{C}$ \*30-60s；

面漆：224~232 $^{\circ}\text{C}$ \*40-90s；

\*保持板温达到 PMT 时间 5~10 秒

## 包装、贮存

### 包装规格

底漆：55 加仑大口桶

面漆：55 加仑大口桶

稀释剂：53 加仑小口镀锌桶

### 贮存

-5~35 $^{\circ}\text{C}$ ，密封贮存于阴凉干燥处，防止日光直接照射，并应隔绝火源，远离热源。

有效期：6 个月。（超过保质期应按标准经检验确认，若合格可继续使用）