



BARRIER®

雅涂科技 质量永恒

# 丙烯酸涂料

由丙烯酸树脂，颜料、各种添加剂、溶剂等配置而成。具有较好的光泽和物理机械性能，常温下干燥迅速。

## 用途

用于金属表面作防护与装饰涂层。耐候性较好。

## 产品信息

项目	内容
颜色	各色
光泽	有光或半哑光
体积固含	50±2% (理论值)
质量固含	65±2%
闪点	25℃
比重	1.3±0.1kg/m <sup>3</sup>
建议膜厚	40 μm (干膜)
理论用量	8.5m <sup>2</sup> /kg (不含损耗)
表干时间	30min (25℃)
实干时间	16h (25℃)
使用温度	干燥条件下最大耐温 120℃
储藏期限	12 个月 (23℃密闭容器室内保管)

以上数据为本公司自测数据，不同颜色会有些许差异；

## 使用稀释剂

丙烯酸专用稀释剂 (夏季/冬季/通用)

## 推荐配套

底漆:	环氧封闭底漆、环氧底漆系列、环氧富锌底漆。
中间漆:	环氧云铁中间漆、环氧中间漆系列。
面漆:	丙烯酸面漆。

除了上述推荐产品外，还可以与其他各类产品组合使用。特殊推荐请咨询我公司技术人员；

雅涂科技 (张家港) 有限公司/江苏怡成屏障科技有限公司

地址: 江苏扬子江化学工业园东海路北侧 16 号 电话: (0512) 58678688、58986786

版权所有 盗印必究



## 施工说明

项目	内容
混合比例	单组份（以桶贴为准）
推荐施工方法	无气喷涂/空气喷涂/刷涂/滚涂
混合适用期	无限制
喷孔	0.2-0.3 mm
喷出压力	20Mpa（仅供参考，现场可进行调整）
清洗工具	丙烯酸专用稀释剂
建议涂装膜厚（湿膜）	80 μm
建议涂装膜厚（干膜）	40 μm

## 干燥/覆涂时间

底材温度	5℃	10℃	20℃	25℃	40℃
指触干燥	1h	1h	40min	30min	20min
固化干燥	24h	20h	18h	16h	12h
覆涂间隔	12h	10h	8h	6h	4h
完全干燥	10d	7d	5d	5d	5d

## 表面处理

为确保稳定的附着力，被涂物表面必须干净、干燥、无油污、无污染，并且钢材表面确保达到 Sa2.5 级/St3 级的除锈标准；

## 在已有涂膜上的涂装

在已有的涂膜上进行涂装时，要先确认已有涂膜产品的信息，明确覆涂间隔后再进行涂装。如无法确认覆涂间隔或无法确认已涂产品类型，请咨询本公司的技术人员后确定涂装方法；

## 涂层体系配套涂装

需清除先前涂装面的全部湿气、灰尘、油脂等污染物并确认先前涂装面在覆涂间隔内。在覆涂间隔内进行涂装时，只要进行简单的洗涤即可进行涂装。如已过最长覆涂间隔，要去除可能发生的白化和异物，为确保附着力需实施磨砂处理等简单的表面处理后再涂装。

请在进行作业前确认 *Technical Data Sheet*, *Application Guide* 和 *MSDS*;